



PROTEGA TOPCOAT W

Vattenburen, brytbar skyddsfärg. Finns i matt eller halvmatt i tre baser, vit, medium eller clear, för att nå önskad kulör. Godkänd för att användas till Protegas vita och vittonade brandskyddsfärger. Observera att Topcoat W inte kan användas till vår transparenta brandskyddsfärg.

Används som skyddsfärg och godkänd för brandklassen B-s1,d0 med brandskyddsfärgen Protega Wood-S, vit eller vittonad. För vittonad yta välj alltid Topcoat W, clear. Utmärkt även som snygg avslutning på bärande konstruktioner av trä med Novatherm 2FR och 4FR eller bärande stål med produkten Protega Steel 1001.

APPLICERING

Ytorna måste vara fria från damm och fett. Arbeten bör undvikas vid lägre omgivningstemperatur än +10°C. Applicera med roller, pensel, luft eller luftlös (airless) spruta. Att tänka på vid rollerapplicering: Applicera ett tunt skikt utan att efterrolla på redan målade ytor. Låt torka. Applicera skikt 2 för full täckning vid mörkare kulörer.

TORKTID

Vid temperatur av min +23°C och en relativ luftfuktighet av max 50% gäller följande riktvärden: Damm torr ca 2 tim. Genomtorr ca 8 tim.

ÖVRIGA DATA

<i>Viskositet:</i>	Viskös
<i>Flampunkt:</i>	Icke brännbar
<i>Spec. vikt:</i>	1,3
<i>Torrhalt:</i>	53%
<i>Skiktjocklek:</i>	100 g/m ² ger 75 µm våt och 40 µm torr film. 5 liter räcker till ca 40-45 m ² .
<i>Förtunning:</i>	Vatten
<i>Lagring:</i>	12 mån vid öppnad förpackning.

OBS! Får ej utsättas för frost!

FÖRPACKNING

Plastspann 5 liter. 92 spannar per pall.

GODKÄNNANDE & BEDÖMNINGAR

ETA-18/0223, RISE, Certifikat nr SC0507-14 för ytskikt B-s1,d0 (klass I) och enligt EN 13501-1:2007. Typgodkännandebevis KIWA 1273, bärande stålkonstruktioner. Godkännandebevis nr 0087/99 för brandisolering av bärande träkonstruktioner. Rekommenderad av Byggsvarubedömningen. Bedömd av Sundahus, Red List Free och registrerad i Basta.

SKYDDSÅTGÄRDER

Undvik inandning av sprutdimma och långvarig hudkontakt. Vid sprutning använd andningsskydd, halv- eller helmask med dammfilter II b (St) mot sprutdimma. Se produktens säkerhetsdatablad.

Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifierat för andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.protega.se

Protega AB / Verkstadsgatan 6B / SE-23166 Trelleborg / Sweden / Tel +46 (0)410-56780 / info@protega.se / www.protega.se



säkerhetsdatablad

